

CHARAKTERYSTYKA	TEKNODUR 3333-01 jest modyfikatorem do farb TEKNODUR 0290
ZASTOSOWANIE	Stosuje się do poprawienia elastyczności gotowej powłoki TEKNODUR 0290, gdy wymaga tego malowane podłoże, np. miękki plastik.
WŁAŚCIWOŚCI	Po dodaniu do farby nawierzchniowej TEKNODUR 0290, wyrób tworzy elastyczną powłokę z połyskiem, o doskonałej odporności mechanicznej i na działanie warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE**Proporcja mieszania składników**

Baza (Komp. A): TEKNODUR 0290	4 części objętościowych
Utwardzacz (Komp. B): TEKNODUR 0200	1 część objętościowa
TEKNODUR 3333-01 modyfikator	1 część objętościowa

Czas przydatności wyrobu do stosowania w temp 23°C

ok. 6 godz.

Całkowita masa substancji stałych

ok. 490 g/l

Lotne związki organiczne (VOC)

ok. 510 g/l

Zmywacz[TEKNOSOLV 9521 \(Teknodur Solv\)](#)**Oznakowanie bezpieczeństwa** Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie wyrobu**

Przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż czas przydatności mieszaniny do stosowania.
Składniki, w prawidłowej proporcji, na krótko przed użyciem, należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika.
Niedokładne wymieszanie lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną nieprawidłowego utwardzania i pogorszenia się własności powłoki.
Do bazy dodać TEKNODUR 3333-01 wymieszać z następnie dodać TEKNODUR 0200 utwardzacz.

NakładanieNanosić zgodnie z zaleceniami dla [TEKNODUR 0290](#).**Informacje dodatkowe**

Informacje dotyczące przechowywania umieszczone są na etykiecie towaru. Farbę przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, dokładnie zamkniętą.