

<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	Gotowa do użytku, wodorocieńczalna lekka szpachlówka szerokiego zastosowania.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Częściowe wypełnianie, wypełnianie połączeń i szpachlowanie całych powierzchni ścian i sufitów w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Podłożem może być gips, płyta pilśniowa, beton, lekki beton, tynk, itp. Odpowiednia także do wypełniania połączeń płyt.
<b>SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI</b>	SILORA LF posiada dobrą przyczepność i właściwości wypełniające. Produkt zakwalifikowany do <b>Grupy M1</b> w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**DANE TECHNICZNE**

<b>Zawartość substancji stałych</b>	ok. 58% wag.
<b>Grubość naniesienia</b>	0-4 mm
<b>Zużycie praktyczne</b>	Do szpachlowania całej powierzchni: 1 l/m <sup>2</sup> przy grubości warstwy 1mm. Do częściowego szpachlowania powierzchni i wypełniania połączeń, 2 warstwy na płycie gipsowej, ok. 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Gęstość</b>	1,1 g/ml
<b>Średnica ziarna</b>	Max. 0.2 mm
<b>Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.</b>	2-3 godz./mm, w zależności od grubości naniesienia
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda
<b>Kolor</b>	Jasnoszary

**SPOSÓB STOSOWANIA**

<b>Przygotowanie podłoża</b>	Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu.  Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża i niezabezpieczone drewno należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.
<b>Aplikacja</b>	Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża. Suchą szpachlówkę można malować lub tapetować. Przed nałożeniem tapety zaszpachlowana powierzchnia musi być zagruntowana.  Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania.
<b>Warunki podczas nakładania</b>	Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>	Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.