

<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	TEKNODUR 3333-01 jest modyfikatorem do farb <a href="#">TEKNODUR 0290</a>
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Stosuje się do poprawienia elastyczności gotowej powłoki TEKNODUR 0290, gdy wymaga tego malowane podłoże, np. miękki plastik.
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>	Po dodaniu do farby nawierzchniowej TEKNODUR 0290, wyrób tworzy elastyczną powłokę z połyskiem, o doskonałej odporności mechanicznej i na działanie warunków atmosferycznych.

**DANE TECHNICZNE****Proporcja mieszania składników**

Baza (Komp. A): TEKNODUR 0290	4 części objętościowych
Utwardzacz (Komp. B): TEKNODUR 0200	1 część objętościowa
TEKNODUR 3333-01 modyfikator	1 część objętościowa

**Czas przydatności wyrobu do stosowania w temp 23°C**

ok. 6 godz.

**Całkowita masa substancji stałych**

ok. 490 g/l

**Lotne związki organiczne (VOC)**

ok. 510 g/l

**Zmywacz**[TEKNOSOLV 9521 \(Teknodur Solv\)](#)**Oznakowanie bezpieczeństwa** Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie wyrobu**

Przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż czas przydatności mieszaniny do stosowania.  
Składniki, w prawidłowej proporcji, na krótko przed użyciem, należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika.  
Niedokładne wymieszanie lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną nieprawidłowego utwardzania i pogorszenia się własności powłoki.  
Do bazy dodać TEKNODUR 3333-01 wymieszać z następnie dodać TEKNODUR 0200 utwardzacz.

**Nakładanie**Nanosić zgodnie z zaleceniami dla [TEKNODUR 0290](#).**Informacje dodatkowe**

Informacje dotyczące przechowywania umieszczone są na etykiecie towaru. Farbę przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, dokładnie zamkniętą.