

**DS 1222****WOODEX TRANSPARENT  
WOOD STAIN**

2

22.04.2009

---

<b>TYP</b>	Tiksotropowa, transparentna bejca z lakierem do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno. Lakierobejca jest łatwa w nakładaniu. Zawiera substancje zabezpieczające drewno przed sinieniem, pleśnią i butwieniem.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia.
<b>SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI</b>	Nie zaleca się nakładania na powierzchnie uprzednio malowane powłokami kryjącymi. Lakierobejca nie jest odpowiednia do pokrywania szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza.

---

**DANE TECHNICZNE**

<b>Części stałe</b>	ok. 18 % objętości
<b>Organiczne substancje lotne (VOC)</b>	EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 700 g/l 2010. VOC produktu: max 700 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	Drewno piłowane: 5-8 m <sup>2</sup> /l Drewno heblowane i kłody: 9-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Gęstość</b>	Ok. 0,8 g/l
<b>Szybkość schnięcia w temp. +23°C</b>	Powtórne nakładanie następnego dnia.
<b>Rozcieńczalnik, zmywacz</b>	Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621.
<b>Wykończenie</b>	Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.
<b>Kolory</b>	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc.
<b>Odporność na warunki atmosferyczne</b>	Dobra.
<b>Oznakowanie bezpieczeństwa</b>	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.  UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

TEKNOS Sp. z o.o.

03-797 WARSZAWA ul. Sterdyńska 1

tel. +48 22 6787004 fax +48 22 6787995 e-mail: [biuro@teknos.pl](mailto:biuro@teknos.pl)

c.d. na następnej stronie

---

**SPOSÓB STOSOWANIA**

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka.  
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover.  
Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Aplikacja** Bejcę dokładnie wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy.  
Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
- Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia.  
Pokryć dokładnie końce desek.  
Przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona.
- Niezabezpieczone drewno zaleca się zagruntować za pomocą WOODEX WOOD PRESERVATIVE.
- Nie zaleca się stosować bezbarwnej bejcy samodzielnie.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.  
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.  
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.